

Teqpox® EVS

Anvendelse:

Teqpox® EVS Stribemaling er en 2-komponent, vandbaseret halvblank epoxymaling, til maling af striber og markering af felter og kan påføres gamle såvel som nye overflader.

Teqpox® EVS Stribemaling indeholder ikke skadelige opløsningsmidler og er praktisk talt lugtfri.

Teqpox® EVS Stribemaling anvendes normalt til markeringsstriber og –felter i lagerhaller, produktionslokaler og parkeringshuse, på beton og lignende faste mineralske underlag.

Egenskaber

Teqpox® EVS Stribemaling kombinerer høj slidstyrke med en meget god vedhæftningsevne. Anvendes til maling af beton, på tidligere malede overflader, træ og i det hele taget, hvor det stilles krav om pæne overflader med god holdbarhed.

Brugsanvisning

Forbehandling/underlag:

Underlaget skal være fast, rent og fedtfri.

Blanding: Blandingen af de to komponenter Teqpox® EVS A komp og B (Teqpox® EVS Stribemaling) skal foretages umiddelbart før påføring finder sted. Der røres/blandes min. 3 minutter. Bland ikke større mængde, end der kan bruges i løbet af 30 minutter ved 20 °C.

Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt.

(Se under Tekniske data – Blandingsforhold).

OBS. B-komponenten bør omrøres grundigt før brug.

Udførsel

Efter afmærkning med tape eller skabelon påføres Teqpox® EVS Stribemaling med pensel eller rulle. For at sikre skarpe kanter, er der vigtigt at tapen har god kontakt med underlaget. Efter påføring fjernes tapen.

Arbejdssikkerhed: Beskyt øjne og hud under arbejdet.
Gennemlæs sikkerhedsdatabladet før brug.
MAL-kode 00-5

Tekniske data			
Farver			Se farvekort
Glans			Ca. 40
Blandingsforhold	efter vægt		1:4
Densitet (færdigblandet)	ved 20 °C	g/cm ³	1,60
Viskositet (færdigblandet)	ved 20 °C	mPa-s	2700
Tørstofindhold		%	65
Brugstid/Potlife	ved 20 °C	minutter	30
Temperatur produkt	min.	°C	15
	max.	°C	25
Temperatur underlag/rum	min.	°C	10
	max.	°C	25
Krav til underlaget			
Restfugt målt med CM-apparat	max .	%	6
Relativ luftfugtighed	max.	%	65
Tørretid	støvtør ved 20 °C	timer	8
	kan betrædes efter	timer	24
Gennemhærdet	ved 20 °C	døgn	7



Teqcoat bæredygtighed

