

Teqpox® Primer

Teqpox® Primer

Teqpox® Primer er et 2-komponent ”100% solids”, lavviskøst epoxybindemiddel, som kan påføres gamle såvel som nye overflader, og er praktisk talt lugtfri.

Anvendelse

Teqpox® Primer er specielt beregnet som primer på ubehandlede betonoverflader til forskellige belægningstyper.

Egenskaber

Teqpox® Primer trænger godt ind i alle sugende underlag, som beton, puds, mursten mv. Herved forstærkes overfladen og forberedes til følgende belægninger. For opnåelse af optimal hæftning skal overfladerne altid være rene – det vil sige fri for fedt, olierester o. lign. – og tørret til max 4% fugt i underlaget. Temperatur i luft og underlag bør ikke være under 10°C. Undgå kondens på overfladen.

Brugsanvisning

Forbehandling/underlag: Underlaget skal være fast, rent fedtfri og sugende. (Se desuden under Tekniske data – Krav til underlaget) På nystøbt beton er det vigtigt, at slamlaget fjernes før priming med Teqpox® Primer. Brug syrevaskning med fx 10 % saltsyreopløsning, hvorefter der spules grundigt med vand, eller let slibning med efterfølgende grundig støvsugning. På tidligere malede flader er det vigtigt, at alt fedt, olie og løs maling fjernes.

Blanding: Blandingen af de to komponenter A og B skal foretages umiddelbart før påføring finder sted. Bland ikke større mængde, end der kan bruges i løbet af 20 min. ved 20 °C. Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt (Se under Tekniske data – Blandingsforhold).

Udførsel

Primer/grunder: Teqpox® Primer fordeles med rulle eller skraber. Forbrug ca. 0,3 kg/m²

Arbejdssikkerhed:

MAL-kode brugsklar blanding 00-5.

Beskyt øjne og hud under arbejdet.

Gennemlæs sikkerhedsdatablader før brug.

Tekniske data			
Farver			Farveløs
Blandingsforhold	efter vægt	A:B	2:1
Densitet (færdigblandet)	ved 20 °C	g/cm ³	1,11
Viskositet (færdigblandet)	ved 20 °C	mPa-s	450
Tørstofindhold		% epoxy	100
Brugstid/Potlife	ved 20 °C	minutter	20
Temperatur produkt	min.	°C	+15
	max.	°C	+25
Temperatur underlag/rum	min.	°C	+10
	max.	°C	+25
Krav til underlaget			
Vedhæftningsstyrken	min.	N/mm ²	1,5
Restfugt målt med CM-apparat	max.	%	4
Relativ luftfugtighed	max.	%	50 (ved 10°C) 85 (ved 23°C)
Tørretid	støvtør ved 20 °C	timer	8
	kan betrædes efter	timer	24
Gennemhærdet	ved 20 °C	døgn	7
Hårdhed	Efter 7 døgn	Shore D	80



Teqcoat bæredygtighed

