

Teqpur® Floor 1K PU mat topcoat

Teqpur® floor

1K PU Mat topcoat

1komponent, vand- og polyurethanbaseret forseglings/toplak med lavt VOC-indhold. Produktet hærder til en mat overflade. Emballagestørrelse: 4,5 liter og 9 liter. Produktet er indeklimalmærket.

Anvendelse

PU klar mat lak 1K er en lugtneutral, vandbaseret lak til overfladebehandling af ubehandlede trægulve og andre lakeret overflader med let trafik.

Egenskaber

kan anvendes til behandling af indvendige vægge af fx teglsten, cementpuds, betongulve. Produktet er også velegnet til lejlighedsvis vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve.

Brugsanvisning

Forbehandling/underlag

Rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt underlag, såsom ny belægning af klar eller pigmenteret epoxy eller blød polyurethan belægning, samt f.eks. teglsten og cementpuds, betongulve.

Slibes og støvsuges brug syrevask med fx 10 % altsyreopløsning.

Tidligere lakerede gulve: Før lakering afvaskes med Vesla Gulvrens. Slib omhyggeligt med korn 150-180

Underlagets temperatur skal være mindst 10°C og højere end dugpunktet. Lakkens temperatur skal være 10°C-25°C. Er temperaturen for høj eller for lav, påvirkes flydeevnen.

Blanding:

Teqpur® floor 1K

Rækkeevne: Ca.8-10m²/litr. Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug.

Påføringsværktøj: Bred pensel eller lakrulle.

Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet. Overfladetemperatur: Mindst 15° C.

Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

Tørretid: Overfladen kan genlakeres efter ca. 4 timer ved 20° C og 50 % RF. Fuldt afhærdet efter 3 døgn. Påfør kun 2 lag lak per døgn.

Vandige produkter har en vis klæbeeffekt og anbefales derfor kun til rum med stabil luftfugtighed. Det betyder, at forskellen på højeste og laveste relative luftfugtighed ikke må variere mere end 30% over året.

Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand.

Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C